

# SC-HOLZ-ENTGRAUER

01/06  
Juni 2006

## CHARAKTERISTIK

SC-HOLZ-ENTGRAUER ist ein effektiver Reiniger auf der Basis von Oxalsäure. Der Reiniger hellt vergrautes Holz auf, holt Verschmutzungen aus dem Untergrund und ist auch auf Kunststoffen, Beton und Stein einzusetzen. Nach dem Penetrations-Prinzip dringt der HOLZ-ENTGRAUER sehr tief in die Poren des Untergrundes ein und beseitigt so selbst tiefsitzenden Schmutz. Er bleicht und beschädigt den Untergrund nicht, er reinigt und hellt auf bzw. gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück.

## EINSATZGEBIET

SC-HOLZ-ENTGRAUER ist zugleich Reiniger und Aufheller. Er reinigt Holz (sogar druckimprägniertes Holz und Hartholzsorten), Kunststoff, Beton und Stein. Der HOLZ-ENTGRAUER beseitigt Verfärbungen, Stockflecken und auf Beton / Steinflächen werden sogar leichte Rostspuren aus dem Untergrund entfernt. Mit Hilfe des HOLZ-ENTGRAUERs wird das nach dem Ablaugen/Abbeizen von Farben befreite Holz gereinigt, die Alkalität neutralisiert und die natürliche Farbe wieder hergestellt. Oxidation, Schmutz und Vergilbung auf GFK, Gelcoat und Stein/Beton werden schonend beseitigt.

### ANWENDUNG

Hölzer werden porentief gereinigt  
Holzfarbton wird ohne Schleifen wiederhergestellt  
entfernt witterungsbedingte Verschmutzungen ebenfalls von Kunststoff (GFK), Stein und (Wasch-) Beton

## PRODUKTDATEN

<b>MATERIALDATEN</b>	Verpackung	1 Ltr. / 2,5 Ltr.
	Farbton	bläulich, milchig
	Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre bei frostfreier Lagerung im geschlossenen Original Gebinde (nicht in Metallgebinde umfüllen)
	Einwirkzeit	ca. 10 – 20 Minuten
	Trockenzeit vor Überarbeitung	mind. 2 -3 Tage
	Verbrauch	stark vergrautes Holz: unverdünnt ca. 200 ml/m <sup>2</sup> zum Reinigen 1:5 mit Wasser verdünnen ca. 50 ml/m <sup>2</sup>

## VERARBEITUNG

Für eine Aufhellung des Untergrundes wird SC-HOLZ-ENTGRAUER konzentriert verarbeitet. Zum Auffrischen und zur Reinigung verdünnt man den SC-HOLZ-ENTGRAUER maximal 1:5 mit Wasser. Wird der HOLZ-ENTGRAUER auf Holz und Beton / Steinuntergründen eingesetzt muss der Untergrund mit Wasser angefeuchtet werden (bei GFK / Gelcoat nicht erforderlich). Der Auftrag des Reinigers sollte reichlich und am Besten mit einer Kunsthaarbürste oder Schwamm erfolgen. Im Folgeschritt wird der HOLZ-ENTGRAUER mit einer harten Kunsthaarbürste (keine Metallbürste) in den Untergrund eingearbeitet. Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 - 20 Minuten. Während der Wartezeit muss die Fläche feucht gehalten werden. Der HOLZ-ENTGRAUER darf nicht in den Untergrund eintrocknen. Zum Abschluss wird die Arbeitsfläche mit einem Scheuerschwamm oder einer Kunsthaarbürste mit reichlich Wasser gebürstet, um die Verfärbungen aus den Poren und Vertiefungen zu beseitigen. Bei besonders verfärbten Untergründen kann die Reinigung mit HOLZ-ENTGRAUER wiederholt werden.



Das Holz muss nach der Behandlung vollständig trocknen (mind. 2-3 Tage). Falls erforderlich, kann es mit Sandpapier (Körnung 100 oder feiner) im Holzfaserverlauf geglättet werden. Das Holz kann danach mit SCANDICARE-Holzölen wie z.B. Gartenmöbel- oder Terrassen-ÖL, Lasur, Farbe oder Lack konserviert werden.

Metallteile und Glanzlacke können mattiert werden - daher gut abspülen.

Arbeitsgeräte, mit denen der SC-HOLZ-ENTGRAUER verarbeitet worden ist, können ganz einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden.

### :: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE